



ECHTLEDER-FARBEN IM ÜBERBLICK

Alle verfügbaren Lederfarben

STOFFGRUPPE

5

Hochwertiges Echtleder,
weicher Griff, seidenmatte
Optik, zertifiziert durch
den Blauen Engel.

Echtleder



Zusammensetzung

Hochwertiges Leder mit weichem Griff
und seidenmatter Optik,
zertifiziert durch den Blauen Engel

Stärke

0,9-1,1 mm

Reißfestigkeit

UNI EN ISO 3377-1 Min.
20 N/mm

Abriebfestigkeit

UNI EN ISO 11640:1998
Trocken: 500 Reibungen (Grauskala)
UNI EN ISO 11640:1998
Nass: 250 Reibungen (Grauskala)
UNI EN ISO 11640:1998, ISO 11641 pH 9
Schweiß: 80 Reibungen

pH-Wert

DIN EN ISO 4045
3,5

Reibechtheit

DIN EN ISO 11640
Nass: 4, Trocken: 4

Biegefestigkeit

UNI EN ISO 5402
Trocken: 50.000 Reibungen

UV-Beständigkeit

UNI EN ISO 105-B02 (MET.5)
16.000 kj/qm



Feuersicherung

BS 5852:1979
BS EN 1021-1-2:2006

Leichte Farbabweichungen vorbehalten.

Jedes Leder wird mit einem präzisen Verarbeitungsverfahren veredelt und weist eine halbmatte Optik und eine weiche Textur auf. Diese Kollektion, die die natürliche Eleganz von Leder mit hochwertiger Verarbeitung verbindet, verspricht höchste Widerstandsfähigkeit und Farbestabilität. Dieses Leder ist die ideale Wahl für alle, die hochwertige Materialien für Innenräume suchen, die Schönheit und Handwerkskunst unterstreichen.

Lederfarben mit * sind regulär gelistet. Alle anderen Lederfarben stellen Sonderfarben dar, die mit einem zusätzlichen Aufpreis von 80 Euro zzgl. MwSt. (nicht rabattierbar) bestellbar sind.



SITWELL
STEIFENSAND
SITWELL STEIFENSAND AG
Sperbersloher Str. 124
90530 Wendelstein

www.sitwell.de
info@sitwell.de
Tel.: 09129-40679-0
Fax: 09129-270641

